



CENTURY

BARNIZ MARINO

LÍNEA

3203 Barniz Marino

PRESENTACIONES

Litro 1Lt
Galón 4Lt
Cubeta 19Lt

DILUYENTES

Thinner Estándar

RENDIMIENTO TEÓRICO

(1 milésima de
pulgada)

11 m²/L

BRILLO A 60°

90 unidades

APLICADORES

Pistola de aspersión
Brocha

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz fenólico de excelente eficiencia de acabado brillante, flexible y con buena resistencia a los químicos, intemperie, rayado y al agua, recomendado para su uso sobre superficies de madera en interiores y exteriores.

Es un producto de fácil aplicación con buena nivelación y excelente brillo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Viscosidad	900 -1400	cP
Densidad	0.96 – 1.00	g/mL
Sólidos en peso	42. – 46.0	%

PROPIEDADES DE DESEMPEÑO

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tiempo entre mano y mano	4	hrs
Tiempo de secado al tacto	3	hrs
Tiempo secado duro	24	hr

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de impurezas, polvo, grasa, humedad en la superficie o cualquier otro contaminante. Si va a utilizar madera maciza se recomienda preparar la superficie con lija grano 150, posteriormente cambiar a lija de grano 180 y por último lijar con 220 o 240.

Para triplay de pino se recomienda primero lijar con lija 180 y por último con lija grano 220 o 240, realizando el lijado siempre en dirección de la veta de la madera, una vez terminado el proceso de lijado limpie perfectamente el polvo para evitar problemas de adherencia.

Si desea cambiar el tono de la madera puede utilizar nuestras tintas al aceite o tintas al alcohol de **IPESA**.



CENTURY

BARNIZ MARINO

LÍNEA

3203 Barniz Marino

PRESENTACIONES

Litro 1Lt
Galón 4Lt
Cubeta 19Lt

DILUYENTES

Thinner Estándar

RENDIMIENTO TEÓRICO

(1 milésima de
pulgada)

11 m²/L

BRILLO A 60°

90 unidades

APLICADORES

Pistola de aspersión
Brocha

DILUCIÓN

Agite perfectamente el material antes de preparar para homogenizar todos los componentes. Para aplicación con brocha adicione de 15 a 20 % de thinner estándar, para aplicación con pistola de aspersión utilice de 30 a 40% de thinner estándar de buena calidad. Mezcle perfectamente hasta incorporación total.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

Se recomienda aplicar en áreas con buena ventilación. Durante la aplicación y secado del material se desprenden vapores orgánicos por lo que se recomienda el uso de equipo de protección personal (mascarilla de carbón activado, lentes y guantes). Evite que el material entre en contacto con la piel y los ojos, en caso de que suceda lave inmediatamente con abundante agua.

Este es un producto inflamable por lo que se recomienda evitar su manejo y almacenamiento cerca de chispas, flamas o altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplique una primera mano a forma de sello, deje secar y lije suavemente para que se eliminen las imperfecciones. Aplique 3 manos como mínimo dejando un tiempo de secado de 4 hrs entre mano y mano, Se recomienda lijar entre mano y mano con lija de agua 320 para conseguir un mejor acabado.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie perfectamente el equipo utilizado con thinner estándar.

RECOMENDACIONES

Por la naturaleza química del material recomendamos no se deje el envase abierto, de lo contrario se formara nata.

No mezcle con otros productos no recomendados por esta carta técnica.

No se recomienda que se seque al rayo del sol ya que puede presentar hervido en la película.

No aplique a temperaturas por debajo de los 10°C, ni mayores de 40°C.

El rendimiento del producto puede variar dependiendo del sellado de la madera y del método de aplicación utilizado.



CENTURY

BARNIZ MARINO

LÍNEA

3203 Barniz Marino

PRESENTACIONES

Litro 1Lt
Galón 4Lt
Cubeta 19Lt

DILUYENTES

Thinner Estándar

RENDIMIENTO TEÓRICO

(1 milésima de
pulgada)

11 m²/L

BRILLO A 60°

90 unidades

APLICADORES

Pistola de aspersión
Brocha

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Este producto debe ser almacenado en su envase original, en lugares secos y frescos. Mantenga bien cerrado el envase y fuera del alcance de los niños. Con el tiempo el producto puede presentar incremento de color.

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda dirijase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota1: para la actualización del presente documento dirijase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado