



ESMALTE ALQUIDÁLICO

PRESENTACIONES	DILUCIÓN	RENDIMIENTO	BRILLO	APLICADORES
500 ml 1 L 4 L 19 L	15 % MAX XILENO O THINNER	10 - 12 m ² / L	90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO	BROCHA RODILLO ASPERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquidálico que brindará máxima protección anticorrosiva a las superficies metálicas donde será aplicado. Sus colores en acabado brillante o mate son ideales para aplicarlos en trabajos de mantenimiento y embellecimiento de herrería, madera, metal, muros, puertas, plafones de concreto, yeso, ladrillo, cemento, entre otros y puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores, proporcionando una alta protección a la intemperie.

PROPIEDADES AL ENVASADO A 25 °C Y HUMEDAD RELATIVA DE 50%

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
TIPO	ALQUIDÁLICO	N.A.
VISCOSIDAD	65.0 - 95.0	KU
BRILLO	90 MIN	G.U.
DENSIDAD	0.88 - 1.21	g / ml
SÓLIDOS EN PESO	50 - 65	%
SÓLIDOS POR VOLÚMEN	40 - 53	%
RENDIMIENTO	10 - 12	m ² / L MÍNIMO
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	30	MINUTOS MÁXIMO

* Medición a 5 milésimas de película húmeda por capa de aplicación (2.0 - 3.0 milésimas de película seca)

RECOMENDACIONES

Mezcle perfectamente antes de usar.
No diluya en un porcentaje mayor al recomendado para evitar problemas de poder cubriente.
No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
Tome en consideración las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR

- 1.- Limpie perfectamente el área a pintar eliminando polvo, grasa, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.
- 2.- En superficies de concreto nuevas deje secar al menos 15 días antes de aplicar el recubrimiento.
- 3.- Selle la superficie para favorecer el rendimiento de la pintura.
- 4.- En áreas ya pintadas, elimine los recubrimientos dañados, si la superficie es brillante, lije o cepille para promover la adherencia y elimine la presencia de óxido.
- 5.- Limpie con un trapo limpio y seco antes de aplicar el Esmalte Alquidálico.



ESMALTE ALQUIDÁLICO

PRESENTACIONES	DILUCIÓN	RENDIMIENTO	BRILLO	APLICADORES
500 ml 1 L 4 L 19 L	15 % MAX XILENO O THINNER	10 - 12 m ² / L	90 UNIDADES DE BRILLO MÍNIMO	BROCHA RODILLO ASPERSIÓN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para aplicación con brocha diluya con 10% de Xileno o Thinner de buena calidad.

Para aplicación por aspersión diluya con 15% de Xileno o Thinner de buena calidad.

Aplique la primera capa y dejar secar de 15 a 30 minutos antes de aplicar una segunda mano.

LIMPIEZA

Lave el equipo de aplicación con Thinner estándar inmediatamente después de su uso.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- 1.- Consulte las hojas de seguridad del producto para información específica.
- 2.- Aplíquese en lugares ventilados.
- 3.- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- 4.- Evite el contacto directo con la piel.
- 5.- No ingiera alimentos durante su uso.
- 6.- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
- 7.- En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al médico.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L, sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50 °C

ACLARACIÓN

Las instrucciones y recomendaciones de la presente ficha están basadas en nuestra experiencia. Debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Se sugiere para un mejor desempeño del producto, se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado.